

Produktblad Mount Blackburn



Ursprung: Fuijan, Ningde, Fuding

Stentyp: Olivingabbro

Tekniska egenskaper:	Medelvärde:	Enhet:	Standard:
Densitet	2980	kg/m ³	EN 1936
Öppen porositet	0,16	%	EN 1936
Tryckhållfasthet	202	Mpa	EN 1926
Tryckhållfasthet lägsta	192	Mpa	EN 1926
Böjhållfasthet	21,3	Mpa	EN 12372
Nötningsmotstånd	18,4	mm	EN 14157
Vattenabsorption	<0,1	%	EN 13755
Halkmotstånd torr	75	SRV	EN 14231
Halkmotstånd våt	60	SRV	EN 14231
Frostmotstånd förändring	5,2	%	EN 12371
Slaghållfasthet	NPD	J	EN 14158
Brottlast dubbhål	3258/2661	N	EN 13364

NPD - No Performance Determined

