

Produktblad Mount King Peak



Ursprung: Fuijan, Quanzhou, Jinjiang

Stentyp: Tonalit/Granodiorit

Tekniska egenskaper:	Medelvärde:	Enhet:	Standard:
Densitet	2640	kg/m ³	EN 1936
Öppen porositet	1,03	%	EN 1936
Tryckhållfasthet	220	Mpa	EN 1926
Böjhållfasthet	14,6	Mpa	EN 12372
Nötningsmotstånd	18,2	mm	EN 14157
Vattenabsorption	0,3	%	EN 13755
Halkmotstånd torr	62	SRV	EN 14231
Halkmotstånd våt	50	SRV	EN 14231
Frostmotstånd	48/14,2/2,7	cykler/Mpa/%	EN 12371
Brottlast dubbhål	2541/1575	N	EN 13364

